

Fiche technique

Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375

Destination	En intérieur, pour l'entretien des meubles lessivés, huilés et cirés. Pour la finition des bois préalablement huilés ou lasurés avec l'un des produits de la gamme LIVOS. Ne pas utiliser pour des surfaces en bois mordancé. Pour la restauration des meubles anciens et cadres en bois. Pour l'entretien du linoléum.
Caractéristiques	Après le séchage, aspect satiné, hydrofuge. Conforme à la norme DIN EN 71, Partie 3.
Composition complète	Huile de lin, ester de standolie d'huile de lin et de résine naturelle, standolie d'huile de lin, essence d'orange, composants isoaliphatiques, cire d'abeille, cire micronisée, cire de carnauba, huiles essentielles de pin et de romarin, éthanol, alumine et siccatifs sans plomb (Co, Mn, Zr).
Teinte	Incolore.
Dilution	Produit prêt à l'emploi.
Application	S'applique au pistolet, au tampon ou à la machine monodisque avec du feutre.
Rendement	Faire un essai préalable! Environ 100 m ² au litre, soit 10 ml / m ² en cas d'application au tampon sur des surfaces prétraitées. Pour toutes les autres techniques d'application jusqu'à 167 m ² au litre, soit 6 ml / m ² . Meilleur ou moins rendement possible selon la nature et l'absorption du support.
Nettoyage	Nettoyer le matériel au Diluant SVALOS N° 222 ou au Nettoyant Pinceau LEVO N° 997 aussitôt après l'emploi.
Temps de séchage	A 23°C et 50% d'humidité relative de l'air, en cas d'application au tampon 20 à 30 minutes de séchage et en cas d'application au pistolet ou au rouleau à enduction, compter de 30 à 120 minutes selon la quantité appliquée. Sinon, compter 24 heures de séchage.
Densité	0,84 g / ml.
Précautions d'emploi	<p>Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, dû à la teneur en huile de lin du produit, conserver les chiffons, éponges, poussières abrasives etc. encore imbibés de Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375, à l'abri de l'air dans un récipient métallique hermétiquement fermé ou dans de l'eau et procéder à leur élimination.</p> <p>Le produit proprement dit n'est pas autoinflammable. Contient du limonène et des sels de cobalt (2+). Peut provoquer des réactions allergiques.</p> <p>R 53 Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. S 2 Conserver hors de la portée des enfants. S 62 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.</p>
Elimination	Conformément aux prescriptions administratives locales.
Conditionnement	0,05 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Stockage	Au frais et au sec. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 4 ans. Bien refermer le récipient après usage. Transvaser les restes de produit dans un récipient plus petit.

Conseils d'application

Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375

Préparation du support	<p>Le support doit être sec, résistant, propre, exempt de graisse et dépoussiéré.</p> <p>Avant l'application, huiler le support avec l'une des huiles ou lasures de la gamme LIVOS, comme par ex. l'Huile universelle Bois ARDVOS N° 266, l'Huile dure universelle KUNOS N° 244 ou bien la Lasure Meubles DARIX N° 297.</p>
Application	<p>Bien remuer le produit ou agiter le récipient avant l'emploi.</p> <p>Appliquer très finement la Cire BIVOS en faisant pénétrer énergiquement au chiffon. De cette façon, un lustrage ultérieur ne sera pas nécessaire.</p> <p>Pour tous les autres modes d'application comme par ex. au pistolet, veiller à appliquer la cire en couche très fine et régulière.</p> <p>Éliminer le surplus de Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 au chiffon.</p> <p>Laisser sécher de 20 à 30 minutes et effectuer un lustrage à la brosse, au chiffon ou à la machine monodisque avec du feutre. Sec au toucher au bout d'une à deux heures.</p>
Nettoyage et entretien	<p>Nettoyage quotidien avec du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans l'eau.</p> <p>En cas de parties très abîmées et salies, nettoyer avec du Nettoyant neutre TRENA N° 556 dans l'eau ou appliquer une couche épaisse de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375 et enlever la couche au bout de 20 minutes avec la saleté.</p> <p>Huiler avec le produit initial puis appliquer finement de la Cire à l'huile naturelle BIVOS N° 375. Repasser plusieurs fois de la Cire BIVOS si nécessaire.</p>

Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation.

Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit. En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.